

一般物性&製品仕様

試験項目	単位	ピタフォーム15	ピタフォーム10	ピタフォーム15-S ●低温で硬くなりにくい ●へたりにくい	ピタフォーム15軟質B ●低温(氷点下)で硬くなりにくい
見掛け密度 JIS K6767	g/cm ³	0.097	0.14	0.091	0.108
引張強さ JIS K6767	N/cm ²	93	140	96	39
伸び JIS K6767	%	210	230	280	240
引裂強さ JIS K6767	N/cm	22	34	24	23
25%圧縮永久歪 JIS K6767	%	5.1	4.1	2.3	7.5
25%圧縮硬さ JIS K6767	N/cm ²	2.6	3.5	2.3	1.9
加熱寸法変化70℃×22hr JIS K6767	%	-3.7	-3.7	-2.3	-1.3
反ばつ弾性 JIS K6301	%	15	9	43	37
製品寸法		40×1000×1000	40×1000×1000	40×1000×1000	40×1000×1000
標準色	m/m	ナチュラル	ナチュラル	ナチュラル	ナチュラル

ここに示した数値は実測値であり、保証値ではありません

