

トランスフォーム®

高機能タイプ

一般物性一覧 & 製品仕様

試験項目	みかけ密度	引張強さ	伸び	引裂強さ	圧縮永久歪 (25%)	圧縮硬さ (25%)	加熱寸法変化	表面抵抗率	発泡倍率	製品寸法 (mm)	標準色
試験方法	JIS K 6767	JIS K 6767	JIS K 6767	JIS K 6767	JIS K 6767 24HR後	JIS K 6767	JIS K 6767 70℃x22HR				
単位 品名	g/cm ³	MPa	%	N/cm	%	MPa	%	Ω			
縫製用 5倍発泡品	0.186	1.94	180	87.1	1.7	0.276	-0.9		5	30×950×1900 (4辺耳付)	赤・青・水・黄 緑・白・黒 オレンジ・ピンク
M-1	0.175	1.78	250	85.4	2.5	0.130	-4.5		6	30×950×950	白・肌
ST-1000	0.080	1.25	190	37.3	1.6	0.072	-1.5	10 ¹¹	10	40×1000×1000	白
500-S	0.065	0.833	240	31.2	1.1	0.046	-2.2		15	40×1000×2000 40×1000×1000	白

ここに示した数値は実測値であり、保証値ではありません。