

一般物性一覧 & 製品仕様

試験項目	みかけ密度	引張強さ	伸び	引裂強さ	圧縮永久歪(25%)	圧縮硬さ(25%)	加熱寸法変化	発泡倍率	製品寸法(mm)	標準色
試験方法	JIS K 6767	JIS K 6767	JIS K 6767	JIS K 6767	JIS K 6767 24HR後	JIS K 6767	JIS K 6767			
単位 品名	g/cm ³	MPa	%	N/cm	%	MPa	%			
FGR501	0.184	2.10	170	93.3	1.7	0.277	-0.6	5	40×1000×1950 (耳付)	黒
PE-6	0.124	1.39	100	52.9	3.1	0.181	-0.9	6	40×1000×2000 40×1000×1000	白
901	0.096	1.23	96	38.4	2.8	0.135	-0.8	9	25×1000×1100 40×1000×1100 30×1000×1100 50×1000×1100	灰
EVA-10	0.088	1.13	110	39.4	2.0	0.122	-0.7	10	30×1000×1000 30×1000×2000 40×1000×1000 40×1000×2000 50×1000×1000 50×1000×2000	※ 白・灰
PE-15	0.072	0.72	290	46.3	1.5	0.117	-0.7	15	30×1000×1000 30×1000×2000 40×1000×1000 40×1000×2000 50×1000×1000 50×1000×2000	グレー ブルー

ここに示した数値は実測値であり、保証値ではありません。

※印は受注生産です。